

**塗装仕様書**  
**( アクアトップSEP<sub>ホワイト</sub> )**  
 -モルタル平滑面-

大同塗料株式会社  
技術部

工事件名：

| 塗装仕様／適応下地...モルタル平滑面 |   |                             |               |              |
|---------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------|
| 工 程                 | 使 用 材 料   | 塗布量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 施工間隔<br>(23℃) | 塗布方法         |
| 素地調整                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚れ、油分などを除去し、清浄かつ乾燥した状態にしてください(含水率目安：ケツト水分計6%以下)。</li> <li>・ クラック、欠損などの劣化状況に応じ、下地補修を実施してください。場合によりファイラー処理を行ってください。</li> </ul> |                             |               |              |
| 1                   | アクアシール50E   | 0.10～0.12<br>(無希釈で使用)       | 追っかけ塗り        | 刷 毛<br>ローラー  |
| 2                   | アクアシール50E   | 0.08～0.10<br>(無希釈で使用)       | 12時間以上        | 刷 毛<br>ローラー  |
| 3                   | アクアトップSEP <sub>ホワイト</sub>   | 0.18～0.22<br>(5～15%希釈で使用)   | 30分以上         | エアレス<br>スプレー |
| 4                   | アクアトップSEP <sub>ホワイト</sub>   | 0.18～0.22<br>(5～15%希釈で使用)   | 6時間以上<br>乾燥養生 | エアレス<br>スプレー |

<施工上の注意事項>

- (1) 使用する前に缶を振るなどしてよく混ぜてください。
- (2) 取り扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、マスク、保護眼鏡、保護手袋、前掛等を着用してください。
- (3) 気温8℃以下、風速5m/秒以上、降雨、降雪の場合の施工は避けてください。また、施工中に降雨、降雪などにあつた場合は施工を中止し、シート養生をして塗布面を保護してください。塗布対象面以外の箇所(植物、金属、ガラス、木材、コーキング材等)は養生等を施し、付着させないようにしてください(固着すると全く除去できなくなる場合がありますので十分に注意してください)。
- (4) アクアトップSEPの希釈は清水を使用してください。
- (5) アクアトップSEPは一度に厚く付けすぎると割れを生じる恐れがありますので注意してください。
- (6) アクアトップSEPの塗布後6時間(23℃)は水がかからないように養生してください(養生時間内に雨水等がかかると白亜化や、性能不良を引き起こす原因となる場合がありますので十分に注意してください)。

施工にあたっては、必ず施工手順書をご請求ください。